

Flowseal EPW



Двухкомпонентная, эпоксидная краска на водной основе. Может быть бесцветной или пигментированной, а так же матовой или глянцевой.



Гигиена:

Прочное, непылящее, легко поддающееся уборке покрытие



Простота нанесения:

Цветное тонкослойное покрытие с высокой вязкостью, легко и удобно наносится



Механическая стойкость:

Высокая стойкость на истирание и к механическим нагрузкам



Водонепроницаемость:

Упрочняет бетонные и цементные основания

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)

B_f-s1 EN 13501-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Сухой > 40 EN 13036-4

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

До 70°C

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

20 г/ м²/ 24 ч ASTM E96:90

ТВЕРДОСТЬ

182 секунд EN 13892-6
Тест твердости Кoeniga

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

15 мг CS17/1000/1000 г EN ISO 5470-1

СТОЙКОСТЬ К УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ

IR6 EN ISO 6272-1

АДГЕЗИЯ

> 1,5 МПа EN 1542

КАПИЛЯРНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ И ВОДПРОНИЦАЕМОСТЬ

0,005 kg/м²xh^{0,5} EN 1062-3

Стандартные цвета



Goosewing Grey Beige 326
222

Mid Grey 280

Emerald Green 740



Yellow Grey 217 Yellow 340

Tile Red 637

Sky Blue 452

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcrete за образцами.

¹ Внимание: Вышеуказанные результаты получены из предоставленных Flowcrete Polska образцов. В зависимости от воздействующих внешних факторов, параметры могут меняться. Результаты исследований были получены в лаборатории при температуре 20 °C и 50 % относительной влажности.

Спецификация продукта

Продукт	Flowseal EPW
Покрытие	Глянцевое или матовое
Толщина	0,2–0,3 mm
Производитель	Flowcrete Group Ltd
Поставщик	Flowcrete Group Ltd
Телефон	+7-916-931-35-13

Укладка покрытия

Укладка покрытия должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.ru.

Продукты входящие в систему

1-й слой ² :	Flowseal EPW
2-й слой:	Flowseal EPW

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete Russia. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	24 ч	12 ч	8 ч
Движение автотранспорта	36 ч	24 ч	16 ч
Полный набор прочности	14 дней	7 дней	5 дней

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механическим способом с применением щелочных моющих средств малой концентрации. Инструкции по уборке полов Вы можете получить по запросу.


Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений.

Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

В случае если влажность основания выше указанных показателей то необходимо использовать в качестве грунтовки материал Hydraseal DPM.

Состав системы



Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Пол легко содержится в чистоте и требует минимального использования химических чистящих средств. Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание LZO (VOC) < 100 г/л.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

ООО «Реконструкция»
Россия, Санкт-Петербург, Лабораторная улица Дом
10, офис 214
Тел: +7(812) 716-58-62
Email: info@peran.spb.ru

[22/01/18]

peran.spb.ru